



2015000586E



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No): WT2017B01B01198



委托单位:

苏州巴洛特新材料有限公司

Entrusted by

样品名称:

压花金属印花复合装饰板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type



### 国家建筑材料测试中心


National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2017B01B01198







# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2017B01B01198**

第 1 页 共 3 页

样品名称	压花金属印花复合装饰板	检验类别	委托检验
委托单位	苏州巴洛特新材料有限公司	商 标	巴洛特
生产单位	苏州巴洛特新材料有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2017 年 07 月 20 日	样品数量	8 块
生产日期 /批号	2017 年 06 月 23 日 2017061000	型号规格	4mm
检验依据	GB/T 17748-2016 《建筑幕墙用铝塑复合板》 GB/T 2790-1995 《胶粘剂 180° 剥离强度试验方法-挠性材料对刚性材料》		
检验项目	弯曲强度、弯曲弹性模量等共 9 项, 详见第 2~3 页。		
检验结论	*经检验, 检验结果见第 2~3 页。*		
附注: (委托单位提供) 1、等级: B1 级; 2、样品编号 Pilot-004。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024



# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: WT2017B01B01198

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果		单项结论
1	弯曲强度		≥ 100MPa	正面向上纵向	151MPa	——
				正面向上横向	158MPa	——
				背面向上纵向	175MPa	——
				背面向上横向	178MPa	——
2	弯曲弹性模量		≥ 2.0×10 <sup>4</sup> MPa	正面向上纵向	5.6×10 <sup>4</sup> MPa	——
				正面向上横向	6.4×10 <sup>4</sup> MPa	——
				背面向上纵向	6.3×10 <sup>4</sup> MPa	——
				背面向上横向	5.8×10 <sup>4</sup> MPa	——
3	贯穿阻力		≥ 7.0kN	12.9kN		——
4	剪切强度		≥ 22.0MPa	41.5MPa		——
5	热膨胀系数		≤ 4.00×10 <sup>-5</sup> ℃ <sup>-1</sup>	0.84×10 <sup>-5</sup> ℃ <sup>-1</sup>		——
6	耐热水性		无变化	无变化		——
7	耐温 差性	外观	无变化	无变化		——
		涂层 附着 力	划格 法	0 级	0 级	——
			划圈 法	1 级	1 级	——
8	热变形温度		≥ 95℃	108℃		——

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号：WT2017B01B01198

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果			单项结论
9	180° 剥离强度	——	正面纵向	平均值	6.7N/mm	——
				最小值	6.4N/mm	——
		——	正面横向	平均值	6.9N/mm	——
				最小值	6.9N/mm	——
		——	背面纵向	平均值	8.0N/mm	——
				最小值	7.9N/mm	——
		——	背面横向	平均值	8.9N/mm	——
				最小值	8.9N/mm	——
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

本报告结束

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话：65728538 邮编：100024



# 说 明

## Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

*This test report is invalid without the seal.*

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

*This test report is invalid without the signatures of the related persons.*

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

*This test report is invalid if erased, altered or copied partially.*

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

*Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.*

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

*The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.*

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

*This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.*

---

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

*No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.*

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel:（86-10）51167679

Fax:（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com>

[www.chinabmnet.com](http://www.chinabmnet.com)

[www.ctc.ac.cn](http://www.ctc.ac.cn)

电子邮箱（E-mail）：[baogao@ctc.ac.cn](mailto:baogao@ctc.ac.cn)